



溶剤系インクジェットメディア
イルミスパーク
Illumi Spark

Innovex Co., Ltd.

溶剤系インクジェットメディア

イルミスパーク

Illumi Spark

Innovex Co., Ltd.

イルミスパーク 規格・物性データ

品 種	厚さ (mm)	質 量 (g/m ²)	引張強さ				引裂強さ				防災No.	不燃No.
			タテ		ヨコ		タテ		ヨコ			
			kgf/3cm	N/3cm	kgf/3cm	N/3cm	kgf	N	kgf	N		
ZTP2800F	0.35	425	53	519	53	519	11	108	10	98	F-16131	—
ZTP2600F	0.35	425	53	519	53	519	11	108	10	98	F-16131	—
ZTP2400F	0.35	425	53	519	53	519	11	108	10	98	F-16131	—
ZTP2842FLS	0.42	580	52	516	53	525	6	66	7	68	F-23130	—
ZTP5600F	0.42	450	109	1074	89	879	22	217	21	212	F-23069	—
ZTP5900F	0.42	527	125	1225	100	983	25	246	21	204	F-24204	—
RGP4200FD	0.42	585	154	1513	229	2246	6	60	10	101	F-21192	NM-2707
RGP6202F	0.35	480	168	1650	126	1241	1.5	15	1.9	19	BT-090053	NM-3552
MRZP40F	0.40	470	55	543	58	575	9	90	11	115	F-22145	—
試験方法	JIS L 1096		JIS L 1096 A法(ストリップ法)				JIS L 1096 C法(トラペジoid法)				45°法	コーンカラー メーター法

品種	質量 (g/m)	引長強さ				伸び		引裂強さ				防炎No.
		タテ		ヨコ		タテ	ヨコ	タテ		ヨコ		
		kgf/3cm	N/3cm	kgf/3cm	N/3cm	%	%	kgf	N	kgf	N	
BMTP7630FLS	430	201	1971	189	1854	29	36	41	403	46	450	F-26203
BMTP0611F	450	224	2203	197	1940	28	32	78	772	76	752	F-23139
試験方法	JIS L 1096	JIS L 1096 A法(ストリップ法)				JIS A 8952						45°法

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。



注意事項

- 使用前にはロットNo.を必ず記録、保存して下さい。
- 品質には万全を期しておりますが、万が一製品に起因する不具合が生じましたら、旅行代、印刷代等の費用は負いかねますので、事前に充分テストを実施して下さい。
- 「防炎」とは、燃えにくくすることで小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく広がらないことを意味しています。したがって、溶接火花の防止等、火の近くでの使用はできません。(財)日本防炎協会の認定品です。
- 「不燃」とは、着火しても防火上有害なひび割れを起こさず、燃え抜けないことを意味しています。国土交通省大臣の認定を受けた材料です。
- 本品の保管は、高温多湿を避け、平坦な場所に保管し、変型する様な積み方は避けて下さい。
- 長期保存された製品は、印刷適合性が低下している場合がありますので、事前に充分なテストをして下さい。
- 廃棄される場合は、廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理するか、認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。



株式会社イノベックス
Innovex Co., Ltd.

本社 / 〒104-0044 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー13F
TEL 03(6830)7202~3 FAX 03(6830)7802~3
大阪支店 / 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1-4-8 堺筋本町ガーデンスクエア11F
TEL 06(6266)1001 FAX 06(6265)4777
九州支店 / 〒810-0001 福岡市中央区天神4-4-26 天神第二ビル7F
TEL 092(771)7121 FAX 092(771)7124

製造元:



日本ウェーブ・ロック株式会社

代理店



Illumi Spark 溶剤系インクジェットメディア

イルミスパーク

Innovex Co., Ltd.

MADE
IN
JAPAN

★イルミスパークは全て防災品です。

スタンダードターポリン

ピュアホワイト

ZTP2800F/207cm幅×50m乱

ZTP2600F/160cm幅×30m乱

ZTP2400F/137cm幅×30m乱



グロスホワイト

ZTP2800F/207cm幅×50m乱

ZTP2600F/160cm幅×30m乱

ZTP2400F/137cm幅×30m乱



セミグロスホワイト

ZTP2600F/160cm幅×30m乱

ZTP2400F/137cm幅×30m乱



ドライホワイト

ZTP2800F/207cm幅×50m乱



機能性ターポリン

高強力ターポリン

〔I類〕

ZTP5600F/187cm幅×50m乱



高強力ターポリン

〔I類〕

ZTP5900F/210cm幅×50m乱



NEW

遮光ターポリン

ZTP2842FLS/187cm幅×50m乱

ZTP2442FLS/137cm幅×25m乱



アルミ調ターポリン

リフレ

MRZP40F/185cm幅×30m乱

137cm幅×30m乱

NEW



注)高周波ウェルダーでの溶着加工はスパークの原因となります。

不燃ターポリン

不燃ターポリン

RGP4200FD/204cm幅×30m乱



遮光ロールスクリーン(屋内用)

NEW



RGP6202F/124cm幅×25m乱

メッシュシート

高強力メッシュM

〔I類〕

BMTP7630FLS/189cm幅×50m乱

(遮光タイプ)

NEW



高強力メッシュH

〔I類〕

BMTP0611F/189cm幅×50m乱



製品見本のお問い合わせ

本社 または、最寄りの各支店までご連絡ください。