5MR-F

用途：テント倉庫・簡易テント構造物

IZUMI COSMO CO.,LTD

5MR-F203

用途：テント倉庫・簡易テント構造物
規格：203cm 巾 ×50m 乱　フッ素樹脂コート加工

特徴

●高強力ポリエステル基布に PVC 加工を行った高機能エステル帆布
●表面フッ素樹脂防汚処理
●シート端部からの吸水防止処理

国土交通大臣認定

建築基準法第 37 条第二号に係る基準に適合しております
●膜材料認定番号　MMEM－0021

建築基準法施工令第 109 条の 5 第一号に係る基準に適合しております
●防火認定番号　UW−9010

㈶日本防炎協会認定

●防炎認定番号　F－02030

建築用薄物材料の難燃性試験

●JIS A 1322 防炎２級適合品

06. クリーム 6

02. アイボリー 8　07. ライトグリーン 0　08. ブルー 0　10. エメラルドグリーン 0

11. ホワイト 10　12. グレー 0　13. グリーン 0　14. ノウブルー 0

17.SG1 0　18.SG2 0　19.G9 0

5MR-F103

用途：テント倉庫・簡易テント構造物
規格：103cm×50m 乱　フッ素樹脂コート加工





06. クリーム 6　01. レッド 3　02. アイボリー 8

03. オレンジ 5　04. イエロー 9　05. ベージュ 2　07. ライトグリーン 0

08. ブルー 0　09. シルバー 0　10. エメラルドグリーン 0　11. ホワイト 10

12. グレー 0　13. グリーン 0　14. ノウブルー 0　16. ブラック 0

注意事項

⚠ シルバー色は表面に特殊なうすい樹脂で印刷しておりますので、縫製及び取付けの際にはこすったり、引きずらない様に御注意下さい。

⚠ 表面の防汚処理にフッ素樹脂コート加工が施されていますので、お手入れの際にはシンナー等溶剤は使用しないで下さい。

⚠ 巾継ぎの場合は、一定方向に揃えてお取り付け下さい。

⚠ 縫込みロープ、ハトメ部分の縫製時には必ず補強布を当てて御使用下さい。

⚠ 製造ロットにより色相及び透光性に若干の差が生じますので、同一ロットでの御使用をお願い致します。

⚠ 膜材料及び膜材料縫製品を廃棄される際は、下記の方法で処理して下さい。
①廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理して下さい。②許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

⚠ 本カタログの記載内容は改善のため事前の予告なしに変更することがあります。

性能一覧表

項目 / 品名	厚み (mm)	巾 (cm)	重量 (g/㎡)	引張強力 (N/3cm) タテ	引張強力 (N/3cm) ヨコ	破断伸度 (%) タテ	破断伸度 (%) ヨコ	引裂強力 (N) タテ	引裂強力 (N) ヨコ	耐水圧 (mm)
5MR	0.52	203	580	1470	1340	30	30	78	78	1500

※上記数値は測定平均値で保証値ではありません。
※凸内の数字はハロゲンランプを光源として照射したときの光の透過率の測定平均値です。
表示の０は、0.5%未満を表すもので、完全遮光を意味するものではありません。

上記データーは国際単位表示です（強力単位：ニュートン（N）表示）。
従来とのKgfとの換算式は1kgf≒9.8Nです。
※1. 特注色はロット203巾は1000m、103巾は2000mより承ります。
※2. シルバー色は別価格となります。

発売元 ITC 泉株式会社

大阪本社　大阪市北区中之島３丁目３番３号（中之島三井ビル）　TEL.06-6448-6058　FAX.06-6448-6059
東京支社　東京都品川区上大崎３丁目1番地1号（JR東急目黒ビル15階）　TEL.03-5719-7483　FAX.03-5719-7486
名古屋支店　名古屋市中川区八田町701番地　TEL.052-365-1577　FAX.052-352-1650
福岡支店　福岡市博多区博多駅前１丁目1-1（博多新三井ビル）　TEL.092-472-0741　FAX.092-472-2709

http://www.izumi-cosmo.co.jp/canvas/

製造元　IMSテクノ株式会社　TEL.0584-27-4146

当カタログに掲載されている製品の内容・仕様は改良等のため予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。類似品にご注意下さい。

カタログサンプル請求は上記ホームページから

東レテトロン® 使用帆布

トレタジック®

TORETEDUPK







製造発売元

泉 株式会社

強力、高機能性
ポリエステル帆布

トレタック®

東レテトロン®使用のスパンテトロン織物に塩ビ樹脂を含浸加工した耐久性に優れた防水シートです。

軽い！扱いやすい！ 機能性にも優れた理想的な「トラックシート」


《従来のシートに比べて約2割も軽量》



軽量タイプ 〈450g/m²〉

#4H

★製品巾
103cm
但しターポ品は
製品巾
102cm













超軽量タイプ 〈400g/m²〉

#400L

★製品巾
102cm








#2


★製品巾
104cm



#3


★製品巾
103cm






#4

★製品巾
103cm







TOHREDUCK

#5


★製品巾
103cm
但し
ターポ品は
製品巾
102cm

















#5R

★製品巾
103cm







#650

★製品巾
103cm
但し
ターポ品は
製品巾
102cm
















#6500

★製品巾
103cm
184cm
204cm






防汚タイプ

＊ターポセット®の表面にアクリル樹脂コート加工を施した汚れにくい帆布です。

#U5

★製品巾
102cm









〈トレダック〉性能一覧表

項目 / 品番	巾×長さ (cm) (m)	厚み (mm)	質量 (g/m²)	引張強さ タテ (kg/3cm)	引張強さ タテ (N/3cm)	引張強さ ヨコ (kg/3cm)	引張強さ ヨコ (N/3cm)	伸び率 タテ (%)	伸び率 ヨコ (%)	引裂強さ タテ (kg)	引裂強さ タテ (N)	引裂強さ ヨコ (kg)	引裂強さ ヨコ (N)	耐水度 (mm)	耐寒性 (°C)
#2	104×50乱	0.80	750	230	2250	185	1810	35	20	13	125	15	145	1500以上	−25°C 異常なし
#3	103×50乱	0.80	700	220	2150	185	1810	35	20	14	135	14	135		
#4	103×50乱	0.68	605	180	1750	165	1620	25	30	11	105	13	125		
#5	103×50乱	0.62	585	165	1610	150	1470	25	25	9	85	13	125		
ターポ品	102×50乱	0.52													
#5R	103×50乱	0.56	550	165	1610	130	1270	25	25	9	85	10	98		
#650	103×50乱	0.54	530	155	1520	125	1220	20	25	8	75	10	98		
ターポ品	102×50乱	0.45													
#6500	103×50乱 184×50乱 204×50乱	0.56	515	150	1470	120	1170	23	25	9	85	10	98		
#4H	103×50乱	0.56	450	168	1650	135	1350	30	25	10	98	10	98		
ターポ品	102×50乱	0.44										9	85		
#400L	102×50乱	0.46	400	168	1650	110	1120	25	25	9	85	7	65		
#U5カラー品	102×50乱	0.45	540	155	1520	125	1220	25	25	8	75	10	98		
シルバー		0.60	650												
メタリックシルバー		0.80	860												
試験方法	JIS L 1096			JIS L 1096 A法(ストリップ法)						JIS L 1096 A1法(シングルタング法)				JIS L 1092 A法(低水圧法)	JIS M 7102

＊上記データは測定平均値であり、保証値ではありません。

取扱い上の注意

ロットNo.による品質、出荷管理について

① 膜材料（原反）には、ロットNo.がサイドラベルに記載しております。
② ロットNo.で、品質、出荷管理をしておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用した膜材料のロットNo.を必ず記録、保存してください。
＊膜材料のロットNo.の記録がない場合、製品に問題が生じても膜材料の品質証明を行うことが困難になります。
③ 品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに製造元または販売元に膜材料の品番とロットNo.を必ず連絡してください。

縫製上の注意

① ライスター、パフなどの熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気 してください。
② 高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
③ 膜材料が鉄骨等と直接接触する部分には、必ず補強してください。

膜材料縫製品使用上の注意

① 膜材料は、はためくと防水樹脂の亀裂及び剥離が生じ防水性能の低下により漏水し、保管物、積載品などを濡らしますので、使用時には、はためかないように十分に固定してください。
② 膜材料は、使用条件によっては内外温度差等により膜材料内面に露が発生して保管物、積載品などを濡らしますので、綿帆布等の通気性及び吸湿性の良いものを内張材として使用してください。
③ トラックシート（平掛シート）の場合は必ず2枚重ねで使用してください。
④ 縫製品を安全に使用していただくためには、定期的に点検を実施してください。その際に膜材料の防水樹脂がはがれたり、基布が見えたり、破れを発見した場合は、ただちに膜材料の補修又は更新をしてください。

廃棄処分について

膜材料及び膜材料縫製品を廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

① 廃棄物処理法、都道府県条例などに従って処理してください。
② 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

取扱店

製造発売元 ITC 泉 株式会社
http://www.izumi-cosmo.co.jp/
大阪本社 大阪市北区中之島3丁目3番3号（中之島三井ビル）TEL 06-6448-6058
東京支社 東京都中央区日本橋室町2丁目1-1（三井二号館）TEL 03-3279-1485
札幌支店 札幌市中央区北一条西5-3（北一条ビル）TEL 011-241-8935
名古屋支店 名古屋市中区錦2丁目2番13号（名古屋センタービル）TEL 052-231-8564
広島営業所 広島市中区小網町2番4号（三浦ビル）TEL 082-531-1021
福岡支店 福岡市博多区博多駅前1丁目1-1（博多新三井ビル）TEL 092-472-0741

● このカタログに記載されている製品は、改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。
● OD〈オーディー〉とはオリーブ・ドラブ色相の略称です。
● 「ターポ品」及び「ターポ」とはターポセット®加工の略です。

A060310000