Teijin.Tetoron.Tent
テイジン。テトロン。テント





1962年の発売以来、半世紀以上にわたるヒット商品。

3678FP 透光率 14%
cream yellow クリームイエロー
Mansel value(マンセル値)
(H)4.83Y(V)9.03(C)3.06

3663FP 透光率 23%
opera pink オペラピンク
Mansel value(マンセル値)
(H)0.16R(V)4.97(C)14.45

3920FP 透光率 17%
orange オレンジ
Mansel value(マンセル値)
(H)3.36YR(V)6.82(C)12.75

3921FP 透光率 13%
yellow beige イエローベージュ
Mansel value(マンセル値)
(H)8.83YR(V)8.39(C)5.16

3603FP 透光率 27%
yellow イエロー
Mansel value(マンセル値)
(H)3.34Y(V)8.15(C)13.16

3682FP 透光率 24%
red レッド
Mansel value(マンセル値)
(H)5.13R(V)4.19(C)15.04

3922FP 透光率 23%
tangerine orange タンジェリンオレンジ
Mansel value(マンセル値)
(H)8.89R(V)5.63(C)15.58

3918FP 透光率 3%
brown ブラウン
Mansel value(マンセル値)
(H)1.51YR(V)3.61(C)3.83

3680FP 透光率 31%
marigold マリーゴールド
Mansel value(マンセル値)
(H)9.32YR(V)7.41(C)12.08

3683FP 透光率 18%
cardinal red カーディナルレッド
Mansel value(マンセル値)
(H)5.17R(V)3.73(C)10.79

3662FP 透光率 18%
scarlet スカーレット
Mansel value(マンセル値)
(H)6.56R(V)4.88(C)15.09

3923FP 透光率 1%未満
dark brown ダークブラウン
Mansel value(マンセル値)
(H)3.18YR(V)3.22(C)1.03

3916FP 透光率 16%
strong red ストロングレッド
Mansel value(マンセル値)
(H)6.72R(V)4.25(C)14.70

Standard and Performance
- Fluoroplastic finishing
- Antiwater Absorption
- Antiflaming
- UV Cut

Material :	polyester + PVC
Antiflaming certification's number :	F-52008
Size :	94cm×50m
Surface finishing :	Fluoroplastic finishing
Color :	34colors

ご注意:
●3971FP・3919FPは、裏面の色がホワイトになっています。●幅継ぎの場合には生地表裏、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●表面と裏面で風合いが異なります。原反ロールの内側が表面になります。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません)
●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

TeijinⓇTetoronⓇTent 商品情報

■材　　質／ポリエステル＋塩化ビニル樹脂
■防炎製品認定番号／F-52008
■規　　格／94cm×50m乱
■表　面　処　理／フッ素樹脂コート加工



3674FP 透光率7%
vivid green ビビッドグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)0.55G(V)6.32(C)13.23



3666FP 透光率1%
jade green ジェードグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)2.21BG(V)6.22(C)10.38



3667FP 透光率4%
light blue ライトブルー
Mansel value(マンセル値)
(H)9.17B(V)5.38(C)11.38



3973FP 透光率13%
champagne gold シャンパンゴールド
Mansel value(マンセル値)
(H)1.15Y(V)6.47(C)1.11

3692FP 透光率55%
off-white オフホワイト
※3692FPは、透明テントにて価格が異なりますのでご注意ください。



(生地：表)　(生地：裏)
3919FP 透光率14%
silver+white シルバー+ホワイト
Mansel value(マンセル値)
(H)1.71YR(V)7.57(C)0.10



3915FP 透光率6%
strong green ストロンググリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)0.57G(V)5.47(C)13.20



3605FP 透光率8%
emerald green エメラルドグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)5.40G(V)5.75(C)12.86



3602FP 透光率10%
cobalt blue コバルトブルー
Mansel value(マンセル値)
(H)3.99PB(V)4.32(C)13.84



3972FP 透光率2%
dark gold ダークゴールド
Mansel value(マンセル値)
(H)3.05Y(V)8.01(C)2.80

3687FP 透光率14%
white ホワイト
Mansel value(マンセル値)
(H)3.06YR(V)9.28(C)0.15



(生地：表)　(生地：裏)
3971FP 透光率12%
red+white レッド+ホワイト
Mansel value(マンセル値)
(H)4.90R(V)4.81(C)14.66



3677FP 透光率3%
green グリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)2.66G(V)3.78(C)9.87



3669FP 透光率4%
peacock green ピーコックグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)3.13BG(V)3.31(C)9.19



3609FP 透光率6%
blue ブルー
Mansel value(マンセル値)
(H)5.22PB(V)3.09(C)12.19



3688FP 透光率1%未満
silver gray シルバーグレー
Mansel value(マンセル値)
(H)3.05PB(V)6.55(C)0.79

3601FP 透光率8%
snow white スノーホワイト
Mansel value(マンセル値)
(H)5.18PB(V)9.19(C)3.29



3924FP 透光率1%未満
british green ブリティッシュグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)8.84G(V)3.00(C)2.02



3914FP 透光率3%
royal blue ロイヤルブルー
Mansel value(マンセル値)
(H)7.22PB(V)3.06(C)9.12



3917FP 透光率5%
violet バイオレット
Mansel value(マンセル値)
(H)1.67P(V)4.07(C)10.84



3600FP 透光率1%未満
black ブラック
Mansel value(マンセル値)
(H)3.69PB(V)1.24(C)0.58